

**BLUESIL**<sup>TM</sup>  
**ADD 11013**

<b>Beschreibung</b>	<b>BLUESIL ADD 11013</b> ist ein speziell für lösemittelfreie Farben und Lacke, Wasserfarben und Tinten entwickeltes Additiv.
<b>Vorzüge</b>	<b>BLUESIL ADD 11013</b> verleiht Farben und Lacken kratzfeste Eigenschaften. In Wasserfarben verhindert es die Blasenbildung. Es ermöglicht, insbesondere bei Wasserfarben und Tinten, eine ausgezeichnete Benetzung selbst der schwierigsten Oberflächen. Diese Ergebnisse werden erzielt, ohne dass es dabei zu einer verminderten Haftung zwischen den einzelnen Schichten kommt.
<b>Technische Daten</b>	Beschaffenheit ..... Klare Flüssigkeit Farbe ..... Gelblich Dichte bei 25°C, ca. ....1,03 Viskosität bei 25°C, mm <sup>2</sup> /s .....1500 Refraktionsindex bei 25°C, ca .....1,45 Flammpunkt (geschlossener Tiegel), °C, ca.....175 Verdünner ..... Aromatische und Chlorkohlenwasserstoffe, Ester, Ketone, Alkohole, Glykolether und -ester
<b>Verarbeitung</b>	<b>BLUESIL ADD 11013</b> wird nach Zerkleinerung der Pigmente zugegeben. Normalerweise ist eine Dosis von 0,2 bis 0,5 % ausreichend. Werden ausgeprägte kratzfeste Eigenschaften erwünscht, so können Dosen von 1 bis 2 % verwendet werden.
<b>Verpackung</b>	<b>BLUESIL ADD 11013</b> wird normalerweise in 25 kg- und 200 kg-Fässern geliefert.
<b>Lagerung und Haltbarkeit</b>	Bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung bei einer Temperatur zwischen -20°C und +50°C kann <b>BLUESIL ADD 11013</b> nach dem Herstellungsdatum 36 Monate aufbewahrt werden. Die Lagerhinweise und das auf der Verpackung angegebene Verfallsdatum beachten. Über diesen Zeitpunkt hinaus garantiert Bluestar Silicones nicht mehr für das Fortbestehen der Verkaufsspezifikationen des Produktes.
<b>Sicherheit</b>	Siehe das Sicherheitsdatenblatt zum <b>BLUESIL ADD 11013</b> .

# BLUESIL™ ADD 11013

Visit our website [www.bluestarsilicones.com](http://www.bluestarsilicones.com)

## EUROPE

*Bluestar Silicones France*  
21 Avenue Georges Pompidou  
F69486 Lyon Cedex 03  
FRANCE  
Tel. (33) 4 72 13 19 00  
Fax (33) 4 72 13 19 88

## NORTH AMERICA

*Bluestar Silicones USA*  
2 Tower Center Boulevard  
Suite 1601  
East Brunswick, NJ 08816-1100  
United States  
Tel. (1) 732 227-2060  
Fax. (1) 732 249-7000

## LATIN AMERICA

*Bluestar Silicones Brazil Ltda.*  
Av. Maria Coelho Aguiar, 215  
Bloco G – 1º andar  
05804-902-Sao Paulo – SP-  
Brazil  
Tel. (55) 11 37477887

## ASIA PACIFIC

*Bluestar Silicones Hong Kong*  
Trading Co. Ltd  
29th Floor, 88 Hing Fat Street  
Causeway Bay  
Hong Kong  
Tel. (852) 3106 8200  
Fax (852) 2979 0241

### Warning to the users

The information contained in this document is given in good faith based on our current knowledge. It is only an indication and is in no way binding, particularly as regards infringement of or prejudice to third party rights through the use of our products. BLUESTAR SILICONES guarantees that its products comply with its sales specifications. This information must on no account be used as a substitute for necessary prior tests which alone can ensure that a product is suitable for given use. Users are responsible for ensuring compliance with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Users are requested to check that they are in possession of the latest version of this document and BLUESTAR SILICONES is at their disposal to supply any additional information.