



Silitech AG/SA
Worbstrasse 173
CH-3073 Gümliigen
Tel. ++41 (0) 31 398 50 70
Fax ++41 (0) 31 398 50 80
info@silitech.ch
www.silitech.ch

bioresin[®]

Biothan pour la coulée

Biothan 2 MD 616 N / RS avec durcisseur M 330 ou M 333

Résine de coulée pour petites séries, prototypes ou à mélanger avec des charges.

Description: Biothan 2 MD 616 est une résine de coulée constituée de **sucre, soja, colza** et d'autres **oléo-polyoles** mélangés à divers additifs qui lui permettent de trouver des applications dans de nombreux domaines. La basse viscosité de la résine et du durcisseur permet un mélange facile et rapide. 2 MD 616 grâce à sa grande réactivité est aussi utilisée comme résine de coulée de prototypage.

Voici d'autres facultés de cette résine.

- hors classe toxicologique, bio.
- bon compromis entre le temps de mélange et de démoulage.
- durcissement à température ambiante et à chaud.
- les pièces peuvent être durcies jusqu'à 150°C.
- mécaniquement facile à usiner et très résistante aux agents chimiques.
- des changements de mélanges permettent une adaptation de la dureté Shore D

Domaines d'utilisation: Résine de prototypage, pour séries. Elle peut être chargée avec **Biosil sec** qui la rend très résistante à la chaleur ou comme liant avec de la sciure.

Propriétés de mise en oeuvre:

| | 2 MD 616 N | 2 MD 616 RS max 1cm d'épaisseur |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Mélange Résine - Durcisseur: | 1 : 1,5 à 1:1,8 parts en poids | |
| Temps de vie en pot: | 30 - 35 Min. | 4 - 6 Min. (pour 200gr) à 20°C |
| Démoulage: | 2 - 3 heures | 10 - 14 Min. à 20°C |
| Utilisable après: | 6 - 8 heures | 1 - 2 heures |

Important: Avant utilisation bien mélanger les deux composants. Biothan 2 MD 616 est à mélanger avec 1,5 part de durcisseur Biodur M 330 ou M 333 (env. 1minute). **Il est important d'ajouter la résine dans le durcisseur et non l'inverse.** Veuillez consulter notre fiche « Mise en oeuvre des résines Biothan ». Il est conseillé de laisser reposer le mélange pendant 2 - 3 minutes afin d'évacuer l'air ou mieux encore dégazer le mélange avec une pompe à vide pendant 2 minutes

Attention ! Les moules ayant été utilisés avec des résines époxy peuvent générer des inhibitions. Nettoyer préalablement les moules avec du Withe Spirit.

Données techniques:

| | |
|--------------------------------|--|
| Viscosité de mélange: | 1200-1400 mPa.s/ (M 333) 2000-2500 mPa.s/(M 330) |
| Densité: | 1,1 g/cm ³ |
| Couleur: | Résine: opaline, Durcisseur: transparent |
| Shore D | 83 - 85D |
| Retrait: | < 1-2 % |
| Résistance au déchirement: | 124 Kn/m |
| Allongement à la rupture: | >8 % |
| Stabilité de la forme jusqu'à: | 90°C (M 333) et 70°C (M330) |

Stockage: En emballage fermé original à 15 - 30 °C 12 mois. Protéger de l'humidité !

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent, par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.